



НЕОПРЕНОВО МОНТАЖНО ЛЕПИЛО 48А

Дата: 18.09.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Основа | Синтетичен каучук (полихлоропрен) |
| Консистенция | Паста |
| Система на втвърдяване | Физическо изсъхване и кристализация |
| Специфично тегло (DIN 53479) | 1.22 г/мл |
| Отворено време* | Около 5 мин. |
| Време за втвърдяване | 20 мин. (начална якост), 24-48ч. |

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

Wall Panel Adhesive 48A е моментно строително лепило с висока якост. Продуктът може да се използва за прикрепяне на плинтове, стенни панели, лепене на керамични плочки и декоративни елементи от различни субстрати върху порести и непорести повърхности. Лепилото може да се използва и за неравни повърхности благодарение на свойството му да запълва пукнатини и дупки.

Характеристики:

Директно нанасяне върху един субстрат
 Отлично първоначално залепване
 Много бързо и силно сцепление
 Твърда монолитна маса, която придава свойства за запълване на пукнатини и дупки при лепене на неравни повърхности
 Може да се използва вместо пирони и винтове
 Водоустойчивост

Опаковка:

Цвят: жълтеникав
 Опаковка: флакон 300 мл.

Съхранение:

12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C. Да не се излага на замръзване.

Приложения:

Поставяне на дъски, первази, подпрозоречни дъски, гипсокартон, декоративни профили и елементи;
 Залепване на первази, чела на стълби, ламперия, ъглови конзоли;
 Залепване на стенни и подови панели, дограма и вътрешни стени.

Повърхности:

Вид: всички видове повърхности с изключение на полистирен, полипропилен и полиетилен.

Състояние на повърхността: чиста, суха, обезпрашена и обезмаслена.

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Нанасяне:

Метод: Пневматичен пистолет. С помощта на пистолета нанесете капка от лепилото на точки или ивици върху едната повърхност. Винаги нанасяйте лепилото по краищата на повърхността. Притиснете повърхностите една към друга и фиксирайте с чук. При вертикално прикрепване или при залепване на по-тежки елементи може да се наложи допълнителна поддръжка.

При залепване на стенни панели и други тежки материали използвайте метода на прехвърлянето: притиснете елементите един към друг и след това ги раздалечете за макс. 5 мин. Отново притиснете и скрепете с гумен чук. Ако е необходимо, осигурете допълнителна поддръжка до пълно втвърдяване на лепилото (около 24-48 ч).

Температура: +5°C до +35°C

Почистване: Почистващ препарат за лепило Soudal Adhesive Cleaner 90A

Възстановяване: с неопреново лепило Wall Panel Adhesive 48A

Забележки:

Крайната якост на сцеплението зависи от приложения натиск при лепене. Продължителността на оказания натиск не е толкова важна.

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми. Работете в добре проветрено място. Не пушете. Ако мястото не е добре проветрено, носете предпазни маски за дихателна защита. За повече информация вижте етикета.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.