



# FIXPRO MULTI USE INVISIBLE

## HP803

### ТЕХНИЧЕСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ

#### ВАШИТЕ ИНТЕЛИГЕНТНИ ПРЕДИМСТВА

- Универсално кристално прозрачно лепило за вътрешна употреба.
- Не съдържа изоцианати, разтворители и силикон.
- Не се свива, не образува въздушни мехурчета.
- Перфектно прилепва върху повечето повърхности без грундиране.
- Неутрална система на втвърдяване, почти без мирис.
- Не е агресивно към метали.
- Висока механична устойчивост и сила на залепване.
- Абсорбира акустични и механични вибрации.

#### ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

FIXPRO MULTI USE INVISIBLE е висококачествено прозрачно професионално лепило на база хибридна технология, което се втвърдява под въздействие на влагата и образува здрава еластична свързка/гума.

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ	
На основа	Хибрид
Температура при нанасяне	+5°C до +40°C
Време за втвърдяване	2-3 мм/24 часа
Плътност	wg DIN EN ISO 1183-1: 1,06 г/мл
Стичане	wg DIN EN ISO 7390: < 2 мм
Образуване на повърхностно засъхнал слой	10 минути
Удължаване при скъсване	Wg. DIN 53504 S2: 450%
100 % модул на еластичност	wg ISO 8339: 1,15 MPa (N/mm <sup>2</sup> )
Твърдост по Shore A	wg DIN EN ISO 868: 45
Якост на опън	wg DIN 53504 S2: 3,2 MPa
Температууроустойчивост	- 40°C до + 90°C



#### ПРИЛОЖЕНИЕ

FIXPRO MULTI USE INVISIBLE е специално разработено универсално строително лепило за вътрешна употреба. Подходящо за използване в помещения, в които се преработват и/или складираат хранителни продукти.

#### СУБСТРАТИ

Повечето строителни материали, включително камък, бетон, стъкло, гипскартон, полиуретан, PVC, твърди пластмаси, емайл, керамика, медни, оловни, цинкови и калаени повърхности, алуминий, метали, сплави, неръждаема стомана, HPL плоскости, фиброциментови плоскости и дърво.

#### ПОДГОТОВКА НА ПОВЪРХНОСТТА (СУБСТРАТА)

Температура при нанасяне от +5°C до +40°C (отнася се както за субстрата, така и за температурата на въздуха). Всички повърхности трябва да са твърди, чисти, обезмаслени и обезпрашени. Почиствайте повърхностите с Bostik Cleaner. FIXPRO MULTI USE WEATHERPROOF прилепва отлично без нужда от грундиране към повечето порести и непорести субстрати. Порести повърхности трябва да се грундират с подходящ грунд. Винаги правете тест за прилепване преди употреба.

## ИТСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА

Отрежете върха на флакона над резбата. Отрежете накрайника под ъгъл 45° до желания диаметър и го завийте на флакона. Поставете флакона в пистолет и натискайте спусъка на пистолета, докато от накрайника излезе лепило. Нанасяйте лепилото на вертикални ивици на разстояние 10-20 см една от друга върху една от повърхностите. Не нанасяйте лепилото на точки! Препоръчва се да използвате двойнолепяща лента с дебелина 3 мм, за да се подпомогне залепването през първите 24 часа и да осигури желаната дебелина на слоя лепило.

## НАНАСЯНЕ

Ръчен , пневматичен или автоматичен пистолет.

## РАЗХОДНА НОРМА

15 линейни метра при 5 мм диаметър на ивиците.

## ПОЧИСТВАНЕ

Невтвърден материал, както и използваните инструменти, се почистват с Bostik Cleaner. Втвърден материал може да бъде отстранен само механично. Ръцете могат да се почистват с мокри кърпи и/или сапунена вода.

## ОГРАНИЧЕНИЯ

- Не е подходящ за PE, PP, PC, PMMA, PTFE, меки пластмаси, неопрени и битумни повърхности.
- Не е подходящо за излагане на продължително водно действие.
- При продължителна експозиция на UV-лъчи, продуктите могат да се обезцветят и да станат по-малко устойчиви на UV-радиация.
- Не е подходящо за разширителни фуги и повърхности от стъкло.
- Не е подходящ за естествен камък и огледала.

## СРОК НА ГОДНОСТ

До 18 месеца от датата на производство в оригинална неразпечатана опаковка, съхранявана на сухо място при температура от +5°C до +25°C.

## ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ

Информационният лист за безопасност трябва да бъде прочетен внимателно преди употреба. Той се предоставя при поискване и може да се получи през Bostik websites.

## СЕРТИФИКАЦИЯ

- ISEGA
- LEED
- A+ French VOC Regulation
- EN 15651-1: F-INT

## ГАРАНЦИЯ

Bostik гарантира, че в рамките на срока на годност, неговият продукт отговаря на спецификацията му.

## НАЛИЧНОСТ НА ПРОДУКТА

Art. NR / Цвят	Вид
12015321 / Прозрачен	Картридж 290мл

## ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА

**+31 (0)162 491 000**



Цялата информация в този документ и във всички други наши публикации (включително електронни) се основава на нашите текущи знания и опит и е изключителна (интелектуална) собственост на Bostik. Никоя част от този документ не може да бъде копирана, показана на трети страни, възпроизведена, съобщена на обществеността или използвана по друг начин, без писменото съгласие на Bostik. Техническата информация в този документ служи като индикация и не е изчерпателна. Bostik не носи отговорност за вреди, пряко или косвено, поради (редакционни) грешки, непълноти и/или неточност на този документ. Това включва, но не се ограничава до непълноти и/или неточност поради технологични промени или всякакви изследвания, проведени между датата на публикуване на този документ и датата, на която продуктът е придобит. Bostik си запазва правото да изменя и редактира този документ. Bostik не може да носи отговорност за вреди, пряко или косвено, поради използването на продукта(ите), описани в този документ. Потребителят трябва да прочете и разбере информацията в този документ и други документи, свързани с продуктите, преди използването на продукта. Потребителят е отговорен за извършването на всички необходими тестове, за да се увери, че продуктът е подходящ за нуждите му. Ние нямаме контрол върху това по какъв начин се прилага продуктът и/или каквито и да било обстоятелства, свързани със събития, възникнали по време на съхранение или транспортиране, и следователно не поемаме никаква отговорност за каквито и да било щети. Всички доставки се извършват изключително в съответствие с нашите общи условия, подадени в Нидерландската търговска камара.