

Баумит Баумакол XL фугираща смес

Еластична циментова фугираща смес



- За фуги с широчина от 3 до 15 mm
- Предотвратява изцветяванията
- За външно приложение и естествени камъни

Продукт Прахообразна, невзаимодействаща с хранителните вещества, много здрава и еластична фугираща смес. С висока устойчивост на цветовете. Клас: CG2 WA, в съответствие с EN 13888.

Състав Цимент (хидравлично свързващо вещество), пълнители, цветни пигменти, добавки

Свойства Баумакол XL фугираща смес е водо- и мразоустойчива, лесно загладва се, с висока износостойчивост, еластична фугираща смес, с трас ефект. Чрез специалните добавки се намалява значително опасността от изцветявания (изсолявания), и по-специално при външно приложение.

Приложение За фугиране на керамични плочки, големи плочи и бетонови плочи/павета с широчина на фугата от 3 mm до 15 mm, специално за тераси, балкони, фасади, за вътрешно и външно приложение, както и при изпълнено подово отопление под настилната.

Технически данни	Стандарт:	БДС EN 13888
	Класификация:	CG2 WA
	Максимална широчина на фугата:	15 mm
	Минимална широчина на фугата:	3 mm
	Готовност за пешеходно натоварване:	след ок. 2 ч.

	Баумакол XL фугираща смес 5 kg
Разход	ок. 0.3 - 1.8 kg/m ² , в зависимост от формата, големината и дебелината на плочите
Необходимо количество вода	ок. 0.2 l/kg

Представените данни за разхода са ориентировъчни. Действителният разход зависи от грапавостта и попиващата способност на основата, както и от техниката, и качеството на полагане. Практическият опит показва, че е добре да се предвиди преразход от ок. 10 %.

Форма на доставка торба 5 kg, 1 кашон = 4 торби = 20 kg

Съхранение На сухо и защитено от замръзване място, в затворени, оригинални опаковки - 24 месеца.

Гаранция за качество Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории

Класификация според закона за химикалите По-подробна информация можете да откриете на страница www.baumit.com или като изискате Листа с данни за безопасност на продукта от производителя (в съответствие с чл. 31 и Приложение II на Наредба № 1907/2006 на Европейския парламент и съвет от 18.12.2006 г.).

Основа Лепилото, с което са залепени плочките, трябва да е достатъчно изсъхнало. Остатъци от него във фуговото пространство трябва да се отстранят. Страниците на плочките трябва да са сухи, обезпрашени и почистени от вещества, възпрепятстващи сцеплението. Фугата не е киселиноустойчива, тя не може да се използва за запълване на дилатационни фуги, за дърво, метал и пластмасови покрития, както и при плавни басейни и резервоари за вода.

Преработка**Разбъркване:**

С бавнооборотна, електрическа бъркалка се разбърква с вода до получаването на хомогенна смес, без наличието на грудки. След време за отлежаване от ок. 5 минути сместа се разбърква отново за кратко.

Пологане:

Баумакол XL фугираща смес се нанася диагонално на посоката на фугите с помощта на гумена шпакла/маламашка. Почистването на плочките се извършва след ок. 5 - 15 минути с леко влажна кърпа (може да се използват вода и мека гъба). След изсъхване на фугата, все още задържалият се циментов филм се измива отново с вода. След фугиране покритието да се пази минимум 24 часа от механично натоварване (включително ходене). За да се избегне образуването на петна във фугиращата смес, лепилото за плочки трябва да е изсъхнало и остатъци от него да са отстранени от фугата. Еднаквост в цвета може да се гарантира единствено в рамките на една и съща партида.

Указания и общи положения

Да се спазват стандартите и указанията, отнасящи се до основата! Да не се работи при температури под +5 °С или по-високи от +30 °С. Високата влажност на въздуха и ниските температури могат значително да забавят, а високите температури ускоряват времето за свързване и втвърдяване на фугиращата смес. В нея да не се добавят други материали!

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.