



ТРАЙНО ЕЛАСТИЧНА УПЛЪТНИТЕЛНА МАСА С ОТЛИЧНА АДХЕЗИЯ КЪМ ПОВЕЧЕТО СИЛИКАТНИ МАТЕРИАЛИ (АЛУМИНИЙ, КЕРАМИКА, СЪГКЛО, ГЛАЗИРАНИ ПОВЪРХНОСТИ, ПРОФИЛНО СЪГКЛО (КОПИЛИТ), КЛИНКЕР И ПОРЦЕЛАН).

СВОЙСТВА

- Не се свлича във вертикални фуги.
- Отлична адхезия към алуминий, керамика, стъкло, глазирани повърхности, профилно стъкло (копилит), клинкер и порцелан.
- Добри механични характеристики.
- Устойчива на атмосферни влияния, ултравиолетово лъчение и стареене.
- Устойчива на широка гама химикали.
- При втвърдяването се освобождава оцетна киселина.
- Боја: прозрачен и бял.

ТЕСТОВЕ И СЕРТИФИКАТИ

EN 15651-1

CE

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За уплътняване на силикатни материали и по-ненатоварени фуги, както и за вграждане на профилно стъкло (копилит).

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Невтвърдена маса

Основа		оцетна киселина
Механизъм на втвърдяване		с помощта на влага от въздуха
Форма		паста
Специфично тегло		940 ± 10 кг/м ³
Време за засъхване	23 °C/50 % отн. влаж.	20 мин.
Време за втвърдяване	23 °C/50 % отн. влаж.	3 мм/ден
Устойчивост на стичане	ISO 7390	0 мм
Температура при нанасяне		от +5 °C до +40 °C

Втвърдена маса

Твърдост по Шор А	ISO 868	10-20
Якост на опън	ISO 8339	0,3-0,5 МПа
Модул на еластичност 100 %	ISO 8339	< 0,4 МПа
Удължение при скъсване	ISO 8339	150-250 %

Якост на опън	ISO 37	> 1,2 МПа
Удължение при скъсване	ISO 37	> 350 %
Промяна на обема	ISO 10563	> 10 %
Температурна устойчивост		от -40 °С до +150 °С

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

Преди употребата препоръчваме да се направи тест по адхезия на уплътнител върху повърхността.

Приготвяне на повърхности:

Повърхността на фугата трябва да бъде суха, твърда, чиста, обезпрашена и обезмаслена.

Отстраняваме всички хлабави и лоше свързани части.

Подготовка на фугата и флакона:

- Ако искате да получите добре очертани фуги, облепете ги по ръбовете със самозалепваща лента.
- Отрежете върха на флакона над резбата, завинтите дозатора, отрежете го под наклон според ширината на фугата и поставете флакона в пистолета. При прекъсване на работата, както и при смяна на флакона освободете ръчката на ръчния пистолет и издърпайте спусъка назад.
- Нанасяйте уплътнителната маса възможно най-равномерно.
- Накрая заравнете уплътнителната маса с инструмент за заглаждане, по-точно мистрия от ТКК SEAL smoothing tool, или я загладете с пръст, намокрен с препарат за заглаждане ТКК SEAL smoothing agent, преди да се е образувала коричка. Много е важно уплътнителната маса да се притисне добре към уплътняваната повърхност.
- Веднага отстраняваме тиксо лента, преди да уплътнителят започне да се втвърдява.
- Добавката против мухъл се отмива с вода. Ефектът на фунгицида се удължава, като фугите всеки път се подсушават и помещението се проветрява.
- Прясната маса и инструментите се почистват с почистващ препарат ТКК CLEAN PROTECT tool cleaner, а твърдената маса се почиства най-напред механично, а след това с препарат за почистване на засъхнал силикон – ТКК CLEAN PROTECT silicone remover или ТКК CLEAN PROTECT universal cleaner.

Дълбочина на фугата (мм)	Широчина на фугата (мм)				
	4	6	8	10	12
6		7,2	5,4	4,3	3,7
8			4,1	3,2	2,7
10				2,6	2,2
12					1,8

Таблицата показва колко линейни метра фуга могат да се запълнят с един картуш от 260 мл според ширината и дълбочината на нанасяне на уплътнителната маса.

ОПАКОВКА

- Картуш 260 мл.
- Възможни са и други опаковки по договаряне.

СЪХРАНЕНИЕ НА СКЛАД

12 месеца в сухо, хладно помещение при температура до 25 °С, в оригинално затворена опаковка.

ЗДРАВЕ, БЕЗОПАСНОСТ, МАНИПУЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИИ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ

Допълнителна информация за безопасността, указания за безопасно манипулиране и личните предпазни средства, както и информацията относно депонирането на отпадъците ще намерите в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност се предоставя по заявка. Копие можете да получите и от търговския представител на ТКК.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Указанията са изготвени на базата на нашите проучвания и опит; въпреки това, поради специфичните условия и методи на работа ви препоръчваме да направите тестове за всеки случай на употреба.



TKK d. o. o. · Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenija
+386 (0) 5 38 41 300 | info@tkk-group.com | www.tkk-group.com