



ЛЕСЕН ЗА  
НАНАСЯНЕ



БАНИ  
И КУХНИ



МРАЗУСТОЙЧИВ



БЕЗ  
СВЛИЧАНЕ



**webercol профи**

Еластично лепило за плочки за специални условия

## ОПИСАНИЕ

Универсално лепило за полагане на всички видове плочки върху основи от бетон, варо-циментови мазилки и всякакви минерални основи. Тънкослойно лепило за плочки за вътрешна и външна употреба.

### Подходящ за:

- полагане на керамични плочки, теракота, гранитогрес, естествени каменни облицовки и стъклокерамични плочки
- подходящо за всякакви облицовки и настилки препоръчва се за гранитогрес

## СЪСТАВ

- Цимент
- Фин пясък
- Специални добавки и пълнители
- Придаващи еластичност изкуствени вещества

## ПРИЛОЖЕНИЕ

### Използва се за:

- полагане на покрития при вътрешни и външни условия, като след изсъхването си е устойчиво на замръзване, постоянно мокрене и нагряване от слънчеви лъчи
- при полагане на керамични покрития върху минерални основи като варо-циментови мазилки и замазки, бетон, газобетон, тухлена зидарии и т.н .

Положените покрития са с много висока устойчивост на натоварване – тежки предмети, стелажи, машини и голям човекопоток.

## ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

### Основата трябва да е:

- твърда
- равна
- суха
- неподвижна
- ненабръчкана
- без циментов прах или свободни пясъчинки
- да има добра товароносимост

Ако сградата, в която ще работите е новопостроена е добре да се изчака поне 3 месеца за да затихнат процесите на слягане.

При силно попиващи основи с циментови или гипсови замазки е необходима подготовка с нанасянето на грунд weberprim, който намалява попиваемостта на основата и помага на лепилото да достигне максимална здравина на залепяне.

## ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

Торба 25 kg сух материал се забърква с 5.25 - 5.75 l вода. По-удобно е първо да изсипете в съда необходимото количество вода, а после да добавите сухата смес до нужната гъстота, тъй като по този начин на дъното не остава суха смес. Използвайте механична бъркалка или бормашина с приставка и разбърквайте сместа на бавни обороти, докато се получи еднородна лепилна маса, без бучки или следи от сух материал в нея. Добре разбъркания материал се оставя 10 минути, след което отново се разбърква и е готов за употреба.

Лепилото се нанася с гребеновидна маламашка върху предварително добре подготвената, равна, обезпрашена и устойчива основа. Дебелината на слоя зависи от

размера на плочките. Не е необходимо да навлажнявате или наkisватe плочките предварително с вода, но ако основата попива прекалено бързо, Ви препоръчваме да я грундирате с weberprim 804.

Не се препоръчва полагането на плочки за стена с размер над 30x30 cm (900 cm<sup>2</sup>) или за под с размер над 40x40 cm (1600 cm<sup>2</sup>) Лепилото дава максимални резултати за покрития с тегло под 40 kg/m<sup>2</sup>.

Недопустимо е полагането на плочките чрез нанасяне на лепилото на една или повече топки на гърба на плочката. По този начин се получават въздушните мехури под плочката, което е гаранция, че при случайното изтърваване на тежки предмети плочките ще останат здрави. Въздушните мехури създават условия за проникване на вода в тях, което с течение на времето води до неприятна миризма на мухъл и плесен в помещението.

Плочките се поставят върху нанесеното лепило и леко се приплъзват към точното им място. За по-лесно оформяне на фугите, използвайте готови пластмасови кръстчета с нужния размер.

При полагане на непорести плочки, плочки с големи размери, както и при полагане на плочки при външни условия контактната повърхност между лепилото и плочката трябва да е 100 %. Това се постига най-лесно като нанасяте лепилото освен на основата и на гърба на плочката, което ще ви гарантира максимална адхезия между лепилото и плочката.

Почиствайте с влажна гъба лепилото, попаднало по лицата на плочките, преди да е изсъхнало. След полагането на плочките изчакайте 24 часа за изсъхване на лепилото. При фугиране на плочки с неизсъхнало лепило водата от лепилото избива през фугиращата смес и оставя бели петна от соли по нея. Преди да положите фугиращата смес, почистете добре с четка или подходящ инструмент фугите. Полагането на фугиращата смес става най-лесно с две движения – първо запълвате хоризонталните фуги, а после с движение по диагонал запълвате и вертикалните фуги. За фугиране използвайте маламашка с гумен ръб.

## ОБЩИ УКАЗАНИЯ

- Избягвайте полагането на плочки при температура на основата и въздуха по-ниска от +5°C или при температура над 25°C.
- Обработената повърхност да се пази от силни слънчеви лъчи.
- Облицованата повърхност да се пази от замръзване в продължение на 24 часа.
- След този период помещенията могат да се използват, но за достигане на пълната здравина на лепилото е необходим период от 5 до 7 дни, в зависимост от влажността на помещенията, температурата и основата.
- Инструментите и съдовете трябва веднага след употреба да се измиват с вода.

Годност 1 година, считано от датата на производство.

- Недопустимо е повторното използване на замърсен материал, защото качествата му са влошени.

Лепилото може да се използва за коригиране неравности по основата, но дебелината на нанесения пласт не трябва да надвишава 1 см.

Лепилото не е подходящо за полагане на плочки в плавни басейни или върху дървени подове. За целта използвайте специалните лепила на Weber.

## **РАЗХОДНА НОРМА**

Около 2 - 5 kg/m<sup>2</sup> в зависимост от условията, на които ще е изложено покритието, размера на плочките и равността на основата.

## **ОПАКОВКА**

Книжни чували по 25 kg с  
полиетиленова защита  
1050 kg/палет

## **СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ**

Съхранение в оригиналната опаковка и при условия за съхранение на цимент.

## ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

( при +23° С и относителна влажност 50 % )

### ПРОДУКТ

Начална якост (при нормално съхранение)	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
При съхранение на топло	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Съхранение при влага	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
След цикъл на замръзване-размразяване	> 0,5 N/mm <sup>2</sup>
Устойчивост против приплъзване	≤ 0.5 m m

### ПРИЛОЖЕНИЕ

Необходима вода	около 0.26 l/1 kg прахообразен материал
Отлежаване	5 минути
Отворено време	20 минути
Време за работа	3 часа
Време за коригиране	15 минути
Възможност за фугиране	след 24 часа
Възможност пълно натоварване	след 7 дни

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

