



Баумит ФинишЕксперт – пастообразна шпакловка Baumit FinishExpert



Продукт	Готова за употреба, пастообразна, ръчна и машинна шпакловка, за вътрешно приложение. Не отделя емисии и летливи органични съединения.	
Състав	Минерални пълнители, специална полимерна дисперсия, целулоза, вода.	
Свойства	Лесна за обработка, с отлична покриваемост, бяла, с матова повърхност, с кратко време на втвърдяване.	
Приложение	Само на закрито, върху циментови, вароциментови и гипсови мазилки, зидани елементи от гипсови блокчета, по цялата повърхност на гипсокартонени конструкции (Q3-Q4), по стени и тавани, върху висококачествени бетонни повърхности, върху сглобяеми бетонни елементи и върху стари вътрешни мазилки с износена повърхност.	
Технически данни	Клас по стандарт:	GP-CS I, съгласно БДС EN 998-1
	Максимална зърнометрия:	0,2 mm
	Специфична плътност:	ок. 1,60–1,80 kg/dm ³
	pH-стойност:	ок. 9
	Съдържание на сухо в-во	мин. 74%
	Време за съхнене (при +20°C и 50% относителна влажност на въздуха, при дебелина 1 mm)	3 часа
	Максимална дебелина на слоя:	3 mm (при полагане на 2 ръце)
	Разход на материал:	ок. 1,60 kg/m ² при 1 mm дебелина
Класификация според закона за химикалите	Детайлна класификация може да се вземе от сайта www.baumit.com (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се изиска от производителя или да се открие на адрес: www.baumit.bg .	
Съхранение	На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 12 месеца. Започната кофа трябва да бъде плътно затваряна.	
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в заводски лаборатории.	
Форма на доставка	Опаковка: кофи по 25 kg x 24 кофи на палет = 600 kg	
Основа	Основата трябва да бъде чиста, суха, незамръзнала, обезпрашена, да не е водоотблъскваща, да е без изсолявания, носимоспособна и без ронещи се частици. Остатъци от мръсотия и разтворители трябва да бъдат предварително отстранени.	
Предварителна подготовка	Преди полагане на Баумит ФинишЕксперт трябва да се отстранят по-големи неравности, както и меки и нездрави участъци. Всички отвори и по-големи пукнатини трябва да бъдат запечатани с подходящ уплътнител (напр. Баумит ФиниГранде плюс). В случай на пресни мазилки е от съществено значение да се спазва технологичното време за изсъхване.	

Обработка

Баумит ФинишЕксперт е подходяща за използване директно от кофата. Материалът се пребърква за кратко време с електрическа бъркалка на бавни обороти. За постигане на желаната консистенция, по преценка може да се разрежи с до 1% чиста вода. Шпакловката може да се нанася както ръчно със стоманена маламашка, така и машинно.

Разходът е приблизително 1,60 kg/m²/mm, като върху грапави повърхности трябва да се очаква съответно той да е по-висок. Материалът се разнася равномерно върху основата. Полага се на два слоя, като дебелината на слоевете не трябва да надвишава 1–2 мм, а общата дебелина при двуслойното нанасяне е до максимум 3 мм.

Указания и общи положения

Времето за съхнене, в зависимост от температурата, влажността и дебелината на слоя, е приблизително 2–8 часа.

След изсъхване, за отстраняване на местни неравности и „мустаци“, повърхността се шури, ръчно или машинно, след което прахта се отстранява старателно. Следващият слой трябва да се нанася само след като предишният изсъхне. Боядисване е възможно само след като покритието изсъхне напълно.

Температурата на въздуха, основата и материала по време на полагането и съхненето трябва да е минимум +5°C. Полагането на шпакловката трябва да се извърши в съответствие с приложимите професионални правила, стандарти и технически регламенти (вижте техническия лист). Не смесвайте с други продукти! Високата влажност и ниските температури значително удължават времето за съхнене.

Завършващият слой може да бъде боядисан или да бъде покрит с тапети след изсъхване на шпакловката. Във всички случаи вземете под внимание техническите спецификации на производителите на тапети и бои.

Интериорни дисперсионни бои:

Баумит Дивина Колор
Баумит Дивина Професионел
Баумит Дивина Класик

Очите и кожата, както и околните повърхности, особено стъкло, керамика, клинкер, естествен камък, лак и метал, трябва да бъдат защитени срещу пръски. Ако е необходимо, ги измийте веднага с много вода. Не чакайте шпакловката да изсъхне и да се втвърди.

Инструментите трябва да се почистват с вода веднага след употреба.