

FIX ALL TURBO

Дата: 01.10.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа	SMX Polymer
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Влажност
Формиране на външния слой	Около 5 мин. (20°C/60% R.H.)
Време за изсъхване	Около 90 мин – 30 мм дебелина
Подвижен	Около 5 мин
Време за обработване	Около 20 мин (притиснат здраво)
Якост (DIN 53505)	65 ± 5 shore A
Свиване	Не
Специфична тежест	Около 1,52g/ml
Максимална деформация	± 20 %
Еластично възстановяване (ISO7389)	> 75 %
Температурна устойчивост	-40°C до +90°C
Еластичност (DIN 53504)	3.0 N/mm ²
Якост на срязване (DIN 53504)	3.8 N/mm ²
Удължение при скъсване	200 %

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

Фикс Ол Турбо е високачествен еднокомпонентно лепило-уплътнител на основата на SMX Полимер с голяма сила.

Характеристики:

- Обработваемо и много бързо достигащо силата си лепило.
- Голяма крайна сила.
- Отлично прилепване към повечето обичайни строителни материали дори и към леко влажни такива.
- Постоянна еластичност след втвърдяване.
- Боядисваемо с бои на водна основа след втвърдяване.
- Добра стабилност на цвета, устойчиво на времевите условия и UV устойчиво.

Опаковка:

Цвят: бял
Флакон 290 мл

Приложение:

Залепване в строително и металната промишленост.

Еластични свързване на панели, профили и други части върху повечето обичайни повърхности (дърво, MDF, ПДЧ и други). Еластично свързване в много и различни конструкционни и строителни приложения.

Повърхности:

Фикс ол Турбо има отлична адхезия към почти всички повърхности: обработено дърво, алуминии, PVC, естествени камъни, пластмаси. Фикс ол Турбо е тестван върху следните метални повърхности: неръждаема стомана, AlMgSi1, галванизирана стомана, AlCuMg1, AlMg3, ST1403.


Фикс ол Турбо също има добра адхезия към следните пластмаси: полистирен, поликарбонат, PVC, ABS, PMMA, полиамид, стъклени фибри, полиестер.

При производството на пластмаса, много често се използват освобождаващи агенти, киселини за обработване и други проактивни агенти. Те трябва да бъдат премахнати от повърхността преди залепване. За оптимално залепване се препоръчва използването на Активатор за повърхности.

Забележка: свързването на пластмаси като PMMA (плексиглас) поликарбонатни и приложения подложени на натиск може да доведе до по-вишаването на натиска и спукване на тези повърхности. Използването на Фикс Ол Турбо не се препоръчва за тези повърхности. Няма залепваща сила върху PE,PP, PTFE (тефлон I), силикони и други битумни повърхности.

Повърхност: обезпрашена и обезмаслена.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опити, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.



FIX ALL TURBO

Дата: 01.10.2014

Страницы: 2 из 1

Предварителна обработка: Порьозни повърхности, често мокрени трябва да бъдат обработени с Праймер 150. Активатор може да бъде използван и върху непорьозни повърхности.

Нанасяне:

Метод: Нанесете продукта чрез използването на пистолет върху повърхността на лента или свързка (на всеки 15 см при панелите). Винаги нанасяйте лепило по ъглите и ръбовете на панелите. Притиснете повърхностите незабавно една към друга и уплътнете с помоща на гумен чук. Свързките, могат да бъдат манипулирани в следващите 20 мин. А панелите могат да бъдат товарени след 3 часа.

Температура на нанасяне: +5°C до +35°C.

Почистване: с почистващ препарат незабавно след нанасянето, преди втвърдяването на продукта.

Възстановяване: с Фикс Ол Турбо.

Устойчивост на химически агенти:

Добра устойчивост към вода, алифатни разтворители, минералн масла, грес, разредени неорганични киселини.

Слаба устойчивост към ароматни разтворители, концентрирани киселини и хлорирани хидро карбони.

Съхранение:

12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температури между +5°C и +25°C.

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми

Забележки:

Фикс ол Турбо може да бъде боядисван с бои на водна основа, но поради голямото разнообразие от бои и лакове препоръчваме тест за съвместимост. Времето за исъхване на алкидните смоли може да бъде увеличено.

Фикс ол Турбо не може да бъде използван като изглаждащ уплътнител.