

Aquarproof Tape GP

Уплътнителна хидроизолационна лента



Описание:

Aquarproof Tape GP е модифицирана текстилна лента със специално покритие от термопластичен еластомер. Aquarproof Tape GP е предназначен за вътрешна употреба за фуги и ъгли и е част от системата за хидроизолация Aquarproof на DCP.

Употреба:

Aquarproof Tape GP се прилага за фуги и ъгли в бани, кухни и като решение за хидроизолация на дилатационни фуги.

Преимущества:

- ▲ Рентабилен, предназначен за вътрешно приложение
- ▲ Хидроизолация и уплътняване на фуги
- ▲ Издържа на средни до високи натоварвания
- ▲ Химически устойчив материал

Инструкции за употреба

Подготовка на повърхността:

Повърхностите трябва да са чисти, здрави и без замърсявания от масла и грес. Основата трябва да бъде суха, без застояла вода. Натрошени, напукани или с нарушена цялост основи трябва да се ремонтират. Нови бетонни основи трябва да бъдат най-малко на 28 дни.

Свържете се с технически отдел на DCP за повече информация относно продуктите, които могат да бъдат използвани във връзка с Aquarproof Tape GP.

Приложение:

Докато хидроизолация слой е още мокър поставете лентата Aquarproof Tape GP с помощта на плоска едностранна мистрия. Натиснете, за да премахнете всички въздушни мехурчета и за да се уверите, че всички части на Aquarproof Tape GP са вградени в хидроизолационния слой. Aquarproof Tape GP трябва да има припокриване на най-малко 5 см между последователните рула и в ъгловите части.

Технически характеристики @ 25°C:

Цвят:	Сив
Температурна устойчивост:	- 30° C до + 90° C
Тегло:	490 gr/m ²
Обща ширина на лентата:	120 mm ± 5 mm
Ширина на активния слой:	70 mm ± 5 mm
Обща дебелина на лентата:	0.55 mm ± 0.1 mm
Якост на опън: EN ISO 527-3	25 % надлъжно 120 % напречно
Удължаване до скъсване: EN ISO 527-3	68 N/15 mm, надлъжно 43 N/15 mm, напречно
Водонепропускливост: EN 1928 - версия B	≥ 1.5 bar
UV - резистентност: EN ISO 4892-3	Издържа (за 500 ч)

Химическа резистентност след потапяне 7 дни:

Млечна киселина 5%	Издържа
Лимонена киселина 100 гр/л	Издържа
Натриев хипохлорид 0.3 г/л	Издържа
Солена вода (20 гр/л морска вода)	Издържа
Сярна киселина 35%	Издържа
Солна киселина 3%	Издържа

Aquarproof Tape GP

Опаковка:

Aquarproof Tape GP се предоставя в опаковки от 5 м, 10 м и 50 м рула.

Съхранение:

Aquarproof Tape GP има годност 12 месеца, при съхранение в оригиналните си опаковки и в условия без директно слънчево огряване, дъжд и сняг.

Предпазни мерки

Здраве и безопасност:

Aquarproof Tape GP не е пряко свързана с опасност при нормална употреба.

Запалимост:

Aquarproof Tape GP не е запалим.

За повече информация вж. „Информационен лист за безопасност“ относно този продукт.

Допълнителна информация:

DCP произвежда голямо разнообразие от добавъчни материали, които включват:

- ▲ Хидроизолационни мембрани и уплътнения
- ▲ Материали и пълнители за запълване на фуги
- ▲ Циментови и епоксидни разтвори
- ▲ Специализирани материали за настилки

DCP предлага също така пълна гама от продукти, създадени специално за поправката и подновяването на повреден бетон. “Систематичният подход” на DCP за възстановяващи материали обхваща следните:

- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни ръчно
- ▲ Възстановяващи, строителни разтвори, поставяни чрез пулверизатор
- ▲ Течни микробетони
- ▲ Химически устойчиви, епоксидни, строителни разтвори
- ▲ Противокarbonизационни/противохлоридни защитни покрития
- ▲ Устойчиви на химикали и противоизносващи покрития

За повече информация относно гореспоменатите, потърсете местния представител на DCP.

Note:

We endeavor to ensure that any advice, recommendation or information we may give in product literature is accurate and correct. However, due to the fact that we have no direct or continuous control over where or how the products are applied, DCP cannot accept any liability either directly or indirectly arising from the use of DCP products, whether or not in accordance with any advice, specification, recommendation or information given by us.

 expertise

 quality

 full range