

**БИТУМЕН ПОКРИВЕН УПЛЪТНИТЕЛ**

Дата: 14.11.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа	Битум
Консистенция	Течност
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване
Отворено време	Около 15 мин.
Специфично тегло (DIN 53479 B)	1.10г/мл.
Температурна устойчивост	- 20 °С до + 80°С след втвърдяване
Разход	Около 1,0 л/м2

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

Roofing Adhesive е готово за употреба студено лепило на битумна основа за лепене на битумни мембрани.

Характеристики:

- Професионално качество
- Бързо изпаряване
- Устойчивост на УВ лъчи и температурни промени
- Висока якост на връзката
- Подходящ за покриви с наклон под 15%

Приложения:

Студено лепене на битумни мембрани към битумни повърхности, метал и други порести повърхности. Залепващ слой при полагане на плочи (шисти) или чакъл.

Опаковка:

Цвят: черен

Опаковка: 310мл; 0,75л; 4л; 10л;

Съхранение:

Най-малко 2 години в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температури между +5°С и +25°С.

Повърхности:

Вид: битумни повърхности, метал и други обичайни за строителната индустрия материали.

Състояние на повърхността: повърхността трябва да бъде чиста, суха, обезпрашена, обезмаслена, почистена от лед и сняг.

Подготовка: подгответе старите битумни повърхности с разтвор от битумно лепило Roofing Adhesive (разтворете с 10% бял спирт).

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Нанасяне:

Метод: Нанесете лепилото върху повърхността с помощта на четка или гумена ролка. Не нанасяйте излишни количества, които не могат да се покриват с мембрана в рамките на 15 минути. Развийте мембраната върху нанесения слой и подгответе фугите за около 24 часа.

Ако използвате лепилото като слой при полагане на плочки (шисти) или чакъл, нанесете лепилото върху повърхността с помощта на четка или гумена ролка (макс.2 м2 на еднократно нанасяне). След 10-15 минути покрийте с шисти или чакъл.

Температура на нанасяне: +1°С до +30°С

Почистване: Ако не е втвърдено, лепило Roofing Adhesive може да се почисти от инструментите с бял спирт. Втвърденото лепило се отстранява механично.

Възстановяване: с битумно лепило Roofing Adhesive

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми. За повече информация вижте етикета.

Препоръка:

Продуктът не е подходящ за EPDM мембрани.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове.