



ПОЛИСТИРЕНОВО ЛЕПИЛО 28А

Дата: 23.09.2014

Страницы: 1 из 1

Технически характеристики:

Основа	Стирен-акрилна
Консистенция	Паста
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване
Отворено време*	15 мин.
Време на изсъхване	Около 24ч.
Специфично тегло	Около 1,83 гр./мл.
Температурна устойчивост	-20°C до + 70°C (втвърдено)
Съдържание на твърди частици	82%
Разход (пълна повърхност) (капки)	1000-1500 гр./м ² в зависимост от използвания гребен и вида на повърхността Минимум 200 гр./м ²

*Стойностите варират в зависимост от условията на средата – температура, влажност и вид на повърхността.

Описание на продукта:

Polystyrene Adhesive 28A е готов за употреба продукт за залепване на полистиренови до порести повърхности.

Характеристики:

- Готова за употреба паста
- Висока якост на залепване
- Без разтворители
- Невъзпламеним
- Запълва неравности при залепване на неравни повърхности

Опаковка:

Цвят: бял

Опаковка: 1 кг, 5 кг

Приложения:

Подходящ за залепване на полистиренови орнаменти, фризове и други декоративни детайли към различни видове повърхности - дърво, камък, тухла, мазилка, ПДЧ и др.

Повърхности:

Вид: порести повърхности като камък, тухли, бетон или мазилка. Поне една от повърхностите трябва да бъде пореста, в противен случай скоростта на втвърдяване ще бъде значително по-ниска.

Състояние на повърхността: повърхността трябва да бъде чиста, суха, обезмаслена и обезпрашена.

Подготовка: при силно порести повърхности е препоръчително да се използва грунд.

Преди употреба препоръчваме тест за съвместимост.

Нанасяне:

Метод: Повърхността трябва да бъде чиста, суха и обезпрашена. Поне една от повърхностите трябва да бъде пореста. Нанесете лепилото върху повърхността на малки количества или с помощта на шпатула (напр. 5 мм). Притиснете повърхностите плътно една към друга, за да разпределите равномерно лепилото, и задръжте за около 10 минути. При вертикално прикрепване или при залепване на по-тежки елементи може да се наложи допълнителна поддръжка. Окончателната якост на залепването се достига след 24-48 ч.

Температура: +5°C до +35°C

Почистване: Можете да почистите инструментите и материалите от невтвърдено лепило Polystyrene adhesive 28A с вода. Втвърденото лепило се отстранява механично.

Възстановяване: със същия материал - Polystyrene adhesive 28A.

Съхранение:

24 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температура между +5°C и +25°C. Да не се излага на замръзване.

Препоръки за безопасност:

Приложете обичайните хигиенни норми. Носете предпазни ръкавици. За повече информация вижте етикета.

Забележка: Директивите, съдържащи се в тази документация, са в резултат на нашите тестове и на опита ни, и са представени добросъвестно. Поради разнообразието от материали и повърхности, както и големия брой възможни приложения, които са извън нашия контрол, ние не може да поемем каквито и да било отговорности за получените резултати. Във всеки случай се препоръчва да се извършват предварителни тестове за съвместимост.