

Техническа карта



weber.floor Basic Циментова подова замазка

- Висока товароносимост
- Нанасяне в слой до 80 mm
- За вътрешна и външна употреба

ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА

Подова замазка на циментова основа за ръчно полагане в дебелини от 10 до 80 mm. Мразоустойчива, с понижена свиваемост и висока устойчивост на стягане. За вътрешна и външна употреба.

ПРИЛОЖЕНИЕ

За полагане на замазки под финални подови покрития като мокети, PVC, коркови, керамични или каменни покрития, паркет и др. Използва се също така за циментови подове в котелни помещения, мазета, индивидуални гаражи, стопански помещения и други обекти за обществено ползване.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

1. Към 4.5 – 4.8 л. вода постепенно се добавя 25 кг сух материал. Разбъркайте с машинна бъркалка на бавни обороти сместа, докато се получи смес без бучки или следи от сух материал в нея.
2. weber.floor Basic се полага върху основата 5 минути след приготвянето и, както традиционните циментови замазки. Разтворът се изтегля с мастер, който се движи върху предварително подложени, нивелирани водачи.
3. Нанесете следващото количество приготвен разтвор максимално бързо преди първият слой да започне да стяга. След полагане на материала загладете с маламашка или подходяща машина (тип хеликоптер). За допълнително

ВТВЪРДЯВАНЕ НА ПОВЪРХНОСТИТЕ В ПОМЕЩЕНИЯ, ИЗЛОЖЕНИ НА ИЗНОСВАНЕ, МОЖЕ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ПОВЪРХНОСТНИ ВТВЪРДЪТЕЛИ.

ОПАКОВКА :

Книжен чувал със защитно фолио 25 кг. ($\pm 1,5\%$)

Палет 1050 кг. 42 бр. Чували.

ЦВЯТ

Сив.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

1 година считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения.

СЪСТАВ

Цимент, фин пясък и специални добавки и пълнители. Съдържанието на разтворим Хром Cr (VI) е по-ниско от 0.0002% от общото сухо тегло на цимента.

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ: (при +23° С и относителна влажност 50 %)

ПРОДУКТ	
Необходимо количество вода:	4.5 – 4.8 л. (± 2%) за 25 кг суха смес
Време за отлежаване:	5 мин.
Якост на натиск:	C 25
Якост на огъване:	F 5
Устойчивост на износване:	A 9

Тези резултати са получени при проведени изпитвания в стандартни условия и могат да варират в зависимост от условията на приложение.

РАЗХОД НА МАТЕРИАЛ

Около 20.0 кг/ м² за дебелина на слоя 10 мм. При неравни основи разходът може да варира.

ПРЕПОРЪКИ

- Да се полага при температура на въздуха между +5°С и +25°С .
- Нанесеният материал да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване поне 24 часа след полагането.
- Да не се използва повторно замърсен материал.