



ВЪНШНА И
ВЪТРЕШНА
УПОТРЕБА



weber бетон

Суша ремонтна бетонова смес

ОПИСАНИЕ

Суша смес за приготвяне на бетонов разтвор за отливане, ремонт, възстановяване на съществуващ бетон или изработка на нови неконструктивни бетонови елементи. За запълване на отвори и замонолитване. За външна и вътрешна употреба. Дава възможност за приготвяне на малки количества разтвор на място.

- Готов за употреба след разбъркване с вода
- Лесен за работа
- Гарантирана якост

ПОДГОТОВКА НА ОСНОВАТА

СЪСТАВ

- Цимент
- Пясък
- специални добавки и пълнители.

Съдържанието на разтворим хром Cr (VI) е по-ниско от 0.0002 % от общото сухо тегло на цимента.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Използва се за:

- за саниращи дейности, възстановяване и/или замяна на дефектен, неконструктивен бетон с или без кофраж, като подложки за фундаменти и алеи, запълване на дупки и отвори, градински огради, подови замазки и настилки, подложки за шахти, фиксиране на градински лампи, табели и др.
- За ремонт и възстановяване на неконструктивни, неармирани бетонови елементи, за приложение при не високи експлоатационни изисквания.

Основата трябва да е:

- Стабилна
- товароносима
- здрава
- да няма замърсявания, петна, остатъци от бои, стари покрития, прах
- да не се полага върху замръзнала основа.

ИНСТРУКЦИИ ЗА РАБОТА

В чист съд към около 3.5 литра чиста вода постепенно прибавете 25 kg сух материал. Не прибавяйте пясък, цимент или други вещества. Разбъркайте ръчно или с машинна бъркалка сместа на равни обороти докато се получи еднородна смес без следи от бучки и сух материал. При по-големи количества е възможно разбъркване с бетонобъркачка (гравитачно). Консистенцията на разтвора може да варира спрямо направната вода като по-голямото количество вода понижава якостта, докато по-малкото намалява обработваемостта на разтвора.

Разтворът на **weber бетон** се запълва или нанася с мистрия. Да се спазват традиционните правила при отливане на бетон. Не изсипвайте от голяма височина. Предпазвайте от разслояване. След

приключване на полагането, с цел получаване на по-висока и оптимална якост и като избегнете риска от разваляне на формата за отливане може да уплътните разтвора с вибриране, упражняване на натиск.

Прясно отлетия бетон предпазете от измръзване, директен дъжд или принудително бързо изсъхване. Свежите замърсявания от разтвора се измиват с вода, а втвърдените механично.

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПОЛАГАНЕ

Да се работи при температура между +5oC и +25 oC. След полагане да се защити от вятър, силно слънчево греене и замръзване 24 часа след полагането.

РАЗХОДНА НОРМА

Около 12-14 l отливан обем с една торба 25 kg.

ОПАКОВКА

Книжен чувал със защитно фолио 25 kg.

Палет: 1050 kg; 42 бр. чували на палет.

СЪХРАНЕНИЕ И ГОДНОСТ

12 месеца, считано от датата на производство, в затворена оригинална опаковка в закрити и сухи складови помещения. Да се пази от замръзване и влага.

Сен-Гобен България ЕООД

гр. Костинброд 2230 • Индустриална зона •

ул. „Император Константин Велики“ 13

тел: + 359 2 400 37 00 • факс: + 359 2 400 37 05 •

e-mail: office@weber.bg • www.bg.weber

