

FIX 31

СЕКУНДНО ТЕЧНО ЛЕПИЛО

Изключително бързодействащо лепило без разтворители и с висока якост на залепване към добре прилягащи повърхности. За лепене на порцелан, метали, пластмаси, каучук, камък, дърво, кожа и стъкло.

СВОЙСТВА

- Универсално.
- Моментна висока сила на залепване.
- Прозрачно, образува невидима фуга.
- Водоустойчиво (но не и в морска вода и басейни).
- Залепените предмети могат да се мият в съдомиялна машина.

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ

- За лепене на порцелан, метали, пластмаси, каучук, камък, дърво, кожа и стъкло.
- Не е подходящо за PE, PP и PTFE.



ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ

Химическа основа	етил цианоакрилат
Цвят	прозрачен
Якост на опън след 24 часа при 25 °C:	
Стомана:	190-210 kg/cm ²
Неръждаема стомана:	250-450 kg/cm ²
Алуминий:	170-190 kg/cm ²
Мед:	150-170 kg/cm ²
PVC:	40-60 kg/cm ²
ABS:	50-70 kg/cm ²
Поликарбонат:	80-120 kg/cm ²
Полистирол:	30 -45 kg/cm ²
NBR каучук:	5-9 kg/cm ²
SBR каучук:	5-10 kg/cm ²

УКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА

- Повърхността трябва да е чиста, обезпашена и обезмаслена.
- Навийте капачката за да пробие мембраната на тубичката и нанесете една или повече капки лепило само върху едната от повърхностите.
- Нанасяйте само толкова лепило, колкото е необходимо, за да може след притискането върху залепваните повърхности да остане тънък слой.
- Веднага притиснете повърхностите една към друга и ги задръжте така няколко секунди.
- Добрият контакт на залепени повърхности е много важен.
- След употреба почистете накрайника на тубичката и навийте капачката.
- Времето на втвърдяване зависи от вида на залепените повърхности, условията върху залепените повърхности, гладкостта на повърхността, атмосферните условия....

- Време за втвърдяване на повърхността:

Стомана към стомана:	10-30 секунди
Неръждаема стомана:	30-60 секунди
Алуминий:	5-15 секунди
Поцинкована ламарина:	30-90 секунди
ABS към ABS:	5-20 секунди
ABS към NBR каучук:	3-5 секунди
ABS към дърво:	5-10 секунди
NBR каучук към NBR каучук:	5-10 секунди
Дърво:	60-75 секунди
Поликарбонат:	20-60 секунди
Кожа:	30-60 секунди

ОПАКОВКА

- 3 g и 3x1 g туба
- Бутилка от 10 g и 20 g.

СЪХРАНЕНИЕ

24 месеца на сухо място при температури от 20 °C до 25 °C. За по-дълго съхранение препоръчваме да се съхранява в хладилник.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ, БЕЗОПАСНОСТ, РАБОТА И ИЗПЪЛНЕНИЕ

Допълнителна информация за безопасност, инструкции за безопасно боравене, информация за лични предпазни средства и информация за изхвърляне могат да бъдат намерени в информационния лист за безопасност. Информационен лист за безопасност ще бъде представен при поискване. Можете също така да получите копие от вашия търговски представител на ТКК.

ВНИМАНИЕ

Дадената информация се основава на нашите тестове и практически опит. Въпреки това, поради специфични условия и методи на работа, препоръчваме предварителни тестове за всеки случай на употреба.



TKK d.o.o.
Srpenica 1, 5224 Srpenica, Slovenia
+386 5 38 41 300, tkk.si

Visit us on 
tkk-fix.com