

## SPIRIT ACRYLIC LATEX IMPECCABLE WHITE



**Интериорна вододисперсионна боя с акрилатен съполимер във водна фаза**

**Вътрешна употреба**

- Предназначение:**
- Ново боядисване и възстановяване;
  - Вътрешно боядисване на стени и тавани в помещения с изключително високи изисквания към покритията;
  - Тонира се машинно в светли тонове с водоразредими оцветители;
- Свойства:**
- Добро поведение при нанасяне – добра разливност и изравняване на мокрото покритие. Не пръска при нанасяне. Добро наслояване;
  - Изключително висока покривност при малки дебелини на сухото покритие – възможност за ново покритие “от една ръка”;
  - Малка промяна в покривността след изсъхване;
  - Висока производителност при работа;
  - Отлична белота на покритията;
  - Добро поведение при съхранение – добра устойчивост против разслояване и утаяване, не променя вискозитета си във времето.
  - Лесна за поддържане и почистване;
  - Отлична устойчивост на мокро триене и миене – клас 1 съгл. ISO 13300.
- Класификация:** Съответства на изискванията на българското законодателство.

## ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
<b>Външен вид на боята след разбъркване:</b> (визуално)	Хомогенна, гъста и течлива маса
<b>Плътност:</b> (БДС EN ISO 2811-4)	1,52 ± 0,02 kg/L
<b>Съдържание на нелетливи вещества при 125 °C/1 h:</b> (БДС EN ISO 3251)	min 56 %
<b>pH стойност:</b> (pH метър)	min 8,0

**Вискозитет по Брукфилд при  $(23\pm 0,5)^{\circ}\text{C}$ ,  
модел RVT, 5 min, 100 rpm:  
(ISO 2555)**

min 2500 mPa.s

**Външен вид на филма:  
(визуално)**

Равен, гладък

**Разход:**

19 – 21 m<sup>2</sup>/L, за един слой, като разреден продукт (3:1) с вода.

9 – 12 m<sup>2</sup>/L, за пълно покриване, според вида на боядисваната повърхност и попиващата ѝ способност.

**Съхнене:  
(23<sup>0</sup>C, 65% H.R.)**

Въздушно.

- Суха на пипане: 30 min;
- Нанасяне на боята: 1 - 2 h след пълното изсъхване на грунда, който е боя, предварително разреден 3:1 с вода.
- Пълно изсъхване – след 24 часа.

**Колористика:**

Може да се тонира в светли тонове на тониращи машини с водоразредими оцветители.

**Опаковка:**

Метални опаковки: 1,0 L; 2,5 L; 5,0 L;

Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

**Съхранение:**

**ДА СЕ ПАЗИ ОТ ЗАМРЪЗВАНЕ!**

Температура на съхранение - над 5<sup>0</sup>C.

Да се съхранява в оригинални, добре затворени опаковки в закрити и сухи складови помещения, далече от пряка слънчева светлина и нагревателни уреди!

Да се пази от достъп на деца!

Срок на съхранение: 36 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.

**Разредител:**

Вода.

**Подготовка за работа:**

Повърхностите трябва да бъдат здрави, сухи и чисти от прах и масла.

**Средства за нанасяне:**

Валяк, четка или безвъздушен пистолет.

**Почистване на инструментите:**

С вода преди засъхване.

## Условия за нанасяне:

Работи се при температура над 5<sup>0</sup>С.

При нанасяне с четка или валик:

- Грунд – нанася се боя, разредена 3:1 с вода;
- Първи слой - боя разредена с max 2 об.% вода.

## Подходящи основи:

- Основи на база мокри свързващи вещества и зидарии;
- Нови варо-пясъчни мазилки, бетон и гипс-фазерни плочи;
- Здрави стари покрития от стари бои, с изключение на хидроизолации;
- За други основи, моля консултирайте се с нас.

## Неподходящи основи:

- Стари силикатни основи;
- Гипс.

## Подготовка на основата:

- Премахват се старите покрития от постни бои и бои с разтворители, а повърхностите се измиват или почистват;
- Предварителна обработка с препарати против мъхове, плесени и водорасли;

## Система за нанасяне:

Основа	Небоядисани повърхности		Боядисани повърхности	
	Ронливи	Неронливи		
<b>Грундиране</b>	Един слой боя, разредена 3:1 с вода		Не се грундира	
<b>Междинен слой</b>	Не се нанася		Не се нанася	
<b>Финишен слой</b>	Spirit Acrylic latex impeccable white, разредена с 2 об.% вода		Spirit Acrylic latex impeccable white, разредена с 2 об.% вода	

## Хигиена и безопасна работа:

При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящото техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.