



Баумит ПланоФикс – лепило за газобетон и шлайфани тухли

Baumit PlanoFix



Продукт	Фабрично произведена суха смес за лепене/зидане.														
Състав	Цимент, пясък, добавки.														
Приложение	За зидане и лепене на всички зидарии от газобетонови блокчета и керамични тухли с равни (прешлайфани в заводски условия) лепилни повърхности.														
Технически данни	<table><tr><td>Зърнометрия:</td><td>0,6 mm</td></tr><tr><td>Якост на натиск (28 ден):</td><td>> 5 N/mm²</td></tr><tr><td>Якост на опън (28 ден):</td><td>> 2,5 N/mm²</td></tr><tr><td>Коефициент на топлопроводност λ_n:</td><td>0,8 W/mK</td></tr><tr><td>Необходимо количество вода:</td><td>около 23 % от количеството на сухото лепило, около 5,75 l/торба (25 кг)</td></tr><tr><td>Време за употреба:</td><td>3 – 4 часа, според атмосферните условия</td></tr><tr><td>Разход на материал:</td><td>в зависимост от размера на блокчетата, около 15 kg сухо лепило на 1 m³ зидария</td></tr></table>	Зърнометрия:	0,6 mm	Якост на натиск (28 ден):	> 5 N/mm ²	Якост на опън (28 ден):	> 2,5 N/mm ²	Коефициент на топлопроводност λ_n :	0,8 W/mK	Необходимо количество вода:	около 23 % от количеството на сухото лепило, около 5,75 l/торба (25 кг)	Време за употреба:	3 – 4 часа, според атмосферните условия	Разход на материал:	в зависимост от размера на блокчетата, около 15 kg сухо лепило на 1 m ³ зидария
Зърнометрия:	0,6 mm														
Якост на натиск (28 ден):	> 5 N/mm ²														
Якост на опън (28 ден):	> 2,5 N/mm ²														
Коефициент на топлопроводност λ_n :	0,8 W/mK														
Необходимо количество вода:	около 23 % от количеството на сухото лепило, около 5,75 l/торба (25 кг)														
Време за употреба:	3 – 4 часа, според атмосферните условия														
Разход на материал:	в зависимост от размера на блокчетата, около 15 kg сухо лепило на 1 m ³ зидария														
Класификация според закона за химикалите	Детайлна класификация може да се вземе от сайта www.baumit.com (съгласно чл. 31 и Приложение II на Наредба 1907/2006 на Европейския парламент и Съвета на Европа от 18.12.2006), или от Листа с данни за безопасност, който може да се изиска от производителя.														
Съхранение	На сухо, върху дървени скари, фолирани, срок на съхранение 9 месеца.														
Гаранция за качество	Собствен контрол на качеството в наши заводски лаборатории.														
Форма на доставка	Опаковка: торби по 25 kg.														
Технология на приложение	Баумит ПланоФикс – лепило за газобетон и шлайфани тухли се разбърква с механична бъркалка на бавни обороти до получаване на хомогенен пастообразен разтвор. Да не се вкарва въздух в разтвора. Препоръчва се време на престой за зреене 5 минути, след което се разбърква отново и при необходимост се добавя вода. Разтворът притежава подходяща консистенция, когато при пробно нанасяне с назъбена лопатка върху блокчето/тухлата, остават видими бразди от зъбите. Разтворът се нанася по тънкослойния метод на гребен по цялата плоскост на контактната повърхнина и с необходимата дебелина за запълване на фугата между газобетоновите блокчета/керамичните тухли. Времето за корекция е около 10 минути. Да се спазват указанията на производителя на тухли!														
Общи указания	Температурата на въздуха, основата и материала трябва да бъде над +5°C както по време на полагането, така и по време на свързването на материала. Да се ползва само чиста вода (вода от водопровода). Във вече свързващия разтвор да не се добавя вода, съответно да не се пребърква отново. Да не се добавят други продукти (например противозамръзващи добавки).														

Техническите препоръки по отношение на приложението, които ние, в съответствие с настоящото ниво на научните и практически познания, писмено или устно даваме в подкрепа на купувачите и работещите с нашите продукти, са необвързващи и не са основание нито за договорни юридически отношения, нито за допълнителни задължения, произтичащи от договора за покупка. Те не освобождават купувачите от необходимостта сами да проверят приложимостта на продуктите съгласно указанията.