



Технически лист

06/2017

ALABASTER EXTRA гипс за моделиране

Описание на продукта

Alabaster гипс за моделиране е висококачествена гипсова смес от селектирани суровини, предназначена за изтегляне и отливане на гипсови изделия както при занаятчийски приложения, художествени цели и работи по опазване на паметниците на културата, така и при упражняване на хоби, изграждане на модели и форми, в производството на санитарни и порцеланови изделия, както и в керамичната и фината керамична индустрия.

Характеристики

- Готова гипсова смес с фина зърнитост
- Висока белота
- Висока якост на натиск и удар
- Контролирано свиване
- Лесно изтегляне на гипсови профили.
- За ръчна обработка
- Начало на втвърдяването(отворено време) 10 (+/- 2) минути.

Работа с продукта

В около 0,65 литра чиста вода се смесва 1 kg. Alabaster Extra и се разбърква с бъркалка до постигане на смес без бучки. При по-малки необходими количества Alabaster Extra се разбърква аналогично с мистрия до постигане на смес без бучки.

Опаковка/ Съхранение

25/40 kg. торби
да се съхраняват на сухо място върху дървени палети.
Срок на годност около 6 месеца.

Alabaster extra

гипс за моделиране



Технически данни

(EN 13279)	
Насипно тегло:	900 kg/m ³
Повърхностна твърдост:	> 20,0 N/mm ²
Якост на опън при огъване:	> 4,5 N/mm ²
Якост на натиск:	> 10 N/mm ²
Обемно тегло:	прибл. 1 100 kg/m ³
Белота:	> 80%
Начало на втвърдяване: / отворено време/	12 min. /+ -3min./
Край на втвърдяването:	след около 25min +- 5min

Технически данни

Разход на материал Alabaster extra	
Зърнитост mm	0,2 mm
Разход kg/m ²	в зависимост от приложението
Смесен продукт вкл. водата	
литра/ kg	1,1
литра/ торба	44,0

▶ Тел.: 0700 300 03

▶ Факс: 02 / 91 789 43

▶ www.knauf.bg

▶ info@knauf.bg

Издание: юни/ 2017 г.

Кнауф България ЕООД, ул. Ангелов връх 27, 1618 София, тел.: 0700 300 03, факс: 02 / 91 789 43

Правото на технически промени е запазено за „Кнауф България“ ЕООД. Валидно е съответното актуално издание. Гаранцията, предоставена от „Кнауф България“ ЕООД са отнася единствено за качеството на материала на „Кнауф България“ ЕООД. Конструктивните, статичните и строителнофизичните качества на системите на „Кнауф България“ ЕООД могат да бъдат постигнати при употребата на отделни компоненти или други продукти, изрично одобрени от „Кнауф България“ ЕООД. Данните за разход, количество и изпълнение са практически стойности и в случай на отклонения от зададените условия, не могат да се прилагат без да се съобразят съответните особености.

Всички права на интелектуална собственост за запазени и принадлежат на „Кнауф България“ ЕООД. Промени, издаване, използване, размножаване, разпространение и фотомеханични копия, включително и във вид на извадки, могат да се извършват само с изрично предварително разрешение от „Кнауф България“ ЕООД.